

NOME	EN 10155	TENSIONE DI SNERVAMENTO (ReH N/mm2 min)		TENSIONE DI ROTTURA (Rm N/mm2)	
		<3	3 – 100	<3	3 – 100
	Spessore (mm)				
Corten A	S355JOWP/J2WP	355	345	510 - 680	470 - 630
Corten B	S355J2G1W/J2G2W	355	345	510 - 680	470 - 630
Corten C	/	/	415	/	560