

NORMA EN 10083	TENSIONE DI SNERVAMENTO Normalizzato		TENSIONE DI ROTTURA Normalizzato		DUREZZA Normalizzato
	(ReH N/mm ² min)	(ReH N/mm ² min)	(Rm N/mm ²)	(Rm N/mm ²)	HB
Spessore	<100	>100	<100	>100	
C40	290	260	550	530	156
C45	305	275	580	560	162

NORMA EN 10083	TENSIONE DI SNERVAMENTO Bonificato		TENSIONE DI ROTTURA Bonificato		DUREZZA Bonificato
	(Rp0.2 N/mm ²)	(Rp0.2 N/mm ²)	(Rm N/mm ²)	(Rm N/mm ²)	HB
Spessore	<20	<60	<100	>100	
C40	400	350	630-780	600-750	190-230
C45	430	370	650-800	630-780	190-230